

Colour Factory non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

## Scheda tecnica del 14/05/2020: PINKAOLIN SUPER LAVABILE®

### **PINKAOLIN SUPER LAVABILE®**

***Pittura artigianale, traspirante idrorepellente ad acqua per interni ed esterni.***

➤ **Impiego**

Prodotto professionale di protezione e finitura estetica per intonaci interni opportunamente preparati.

➤ **Composizione**

Specifiche resine in dispersione acquosa con Caolino, biossido di titanio e cariche inerti selezionate.

➤ **Caratteristiche**

Azione e proprietà: la pittura artigianale PINKAOLIN SUPER LAVABILE è prodotta artigianalmente e mantiene le caratteristiche del prodotto senza che esse siano alterate dai classici processi industriali. Il vantaggio ottenuto è un'alta copertura abbinata ad un'alta resa, generando un notevole risparmio di tempo per l'applicatore. Questa pittura crea uno strato di protezione omogeneo, rende il supporto altamente idrorepellente e resistente all'usura quotidiana degli intonaci interni e preserva la traspirazione naturale dei supporti non trattati, mantenendo una gradevole e omogenea finitura estetica. La presenza del Caolino con l'alta percentuale di biossido di titanio determina un'ottima copertura su due riprese anche con il film ancora bagnato. L'uso di particolari additivi garantisce una buona scorrevolezza nell'applicazione e un'elevata pennellabilità anche su supporti assorbenti, senza creare cordonature o antiestetici segni della ripresa nell'applicazione a rullo.

Aspetto: PINKAOLIN SUPER LAVABILE si presenta perfettamente opaco e con un ottimo punto di bianco.

➤ **Peso specifico (a 20°C, 60% U.R.)**

1.56 kg/l

➤ **Resa**

Alta resa, circa 7-8 mq/l su due riprese su fondo liscio e preparato.

La resa può variare sensibilmente in base all'assorbimento del supporto.

➤ **Temperatura di applicazione**

Min. 5°C – max. 35°C

➤ **Diluizione su fondi normali già pitturati**

Prima ripresa: diluito fino al 40% ma. in volume con acqua, su lt. 7 di pittura aggiungere lt. 2,8 di acqua.

Seconda ripresa: diluito fino al 30% ma. in volume con acqua, su lt. 7 di pittura aggiungere lt. 2,1 di acqua.

Colour Factory non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

## Scheda tecnica del 14/05/2020: PINKAOLIN SUPER LAVABILE®

### ➤ **Diluizione su fondi non assorbenti (decorativi, smalti, vetrificanti, ecc.)**

Prima ripresa: diluito fino al 30% ma. in volume con acqua, su lt. 7 di pittura aggiungere lt. 2,1 di acqua.

Seconda ripresa: diluito fino al 30% ma. in volume con acqua, su lt. 7 di pittura aggiungere lt. 2,1 di acqua.

### ➤ **Attrezzi**

Rullo (meglio in polyamide pelo raso mm. 12), pennello, spruzzo.

### ➤ **Essiccazione (a 20°C, 60% U.R.)**

Superficiale (al tatto): 2-3 ore a seconda del metodo di applicazione, dell'assorbimento del supporto e della temperatura di utilizzo.

Sovra verniciatura: da 6 a 12 ore a seconda del metodo di applicazione, dell'assorbimento del supporto e della temperatura di utilizzo.

Indurimento: 24 ore in profondità

### ➤ **Pulizia attrezzi**

Acqua

### ➤ **Conservazione**

Teme fortemente il gelo: il prodotto portato sotto gli 0°C è irrimediabilmente compromesso. Si conserva comunque a temperature non superiori a 40°C nel suo imballo originale per 12 mesi.

### ➤ **Avvertenze**

Evitare di applicare in presenza di forte vento e su pareti esposte alle forti radiazioni dirette del sole. L'applicazione a temperature inferiori a 5°C compromette irrimediabilmente l'efficacia del prodotto e può creare un film privo di adesione al supporto e tendente allo sfarinamento.

### ➤ **Confezioni di vendita**

Confezioni da 14lt. – 5 lt. – 0.75 lt.

### ➤ **Modo d'uso**

#### ○ **Preparazione intonaci già verniciati:**

Su vecchie pitture sfarinanti, lavare il supporto con acqua e applicare una ripresa di fissativo consolidante.

Su pitture non perfettamente ancorate, rimuovere completamente le stesse e applicare una ripresa di fissativo consolidante.

#### ○ **Preparazione intonaci nuovi:**

Su fondo ruvido, spazzolare leggermente per rimuovere la polvere e il granello dell'intonaco in eccesso. Applicare in seguito una ripresa di fissativo isolante o una ripresa di Pinkaolin Super Lavabile diluita al 40%.

## Scheda tecnica del 14/05/2020: PINKAOLIN SUPER LAVABILE®

Su fondo liscio, carteggiare leggermente per spianare eventuali asperità e applicare una ripresa di fissativo isolante o una ripresa di Pinkaolin Super Lavabile diluita al 40%.

○ **Preparazione su cartongesso:**

Su cartongesso mai tinteggiato, fare la carteggiatura delle giunte stuccate e spolverare bene il supporto, applicare una ripresa di PINKAOLIN SUPER LAVABILE diluita al 40% e a essiccazione avvenuta applicare la seconda ripresa diluita al 30%.

➤ **Applicazione:** stendere una ripresa di PINKAOLIN SUPER LAVABILE, con la diluizione in base al fondo esistente (come descritto sopra), attendere circa 12 ore o comunque la perfetta essiccazione del prodotto per applicare PINKAOLIN SUPER LAVABILE a finire seguendo la diluizione corretta (vedi punto diluizione).

Nell'applicazione a pennello o a rullo è necessario valutare bene il fondo e, in caso di superfici molto assorbenti, applicare una ripresa di fissativo.

A spruzzo la diluizione può variare sensibilmente in base all'ugello dell'airless e della pressione applicata: applicare comunque, anche consecutivamente, veli leggeri di prodotto senza lasciare forti spessori per singola mano.

➤ **Sicurezza**

Il prodotto non necessita di cautele particolari durante la manipolazione. Evitare comunque il contatto con gli occhi. Conservare nella forma di fornitura, al riparo dal gelo e da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature. Il prodotto non richiede etichettatura specifica, è comunque disponibile la scheda di sicurezza per l'utilizzatore professionale.

➤ **Ambiente**

Rispetta la direttiva 2004/42/CE sui COV; definizione di COV (composto organico volatile): qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C, misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa.

SOTTOCATEGORIA: a-Pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss<25@60°) TIPO: BA

Limiti di COV: FASE II (g/l dal 01.01.2010) 30

**PINKAOLIN SUPER LAVABILE contiene max. 15g/l di COV PRONTO USO**

➤ **Dicitura da inserire nei capitolati**

Applicazione, su superfici opportunamente preparate, di due riprese di idropittura PINKAOLIN SUPER LAVABILE, traspirante e idrorepellente: crea un film resistente omogeneo e dall'aspetto finemente opaco.

Rispetta la direttiva 2004/42/CE sui COV: contiene max. 15g/l di COV.

Resa teorica 7-8 Mq/l su due riprese.